

V U ~ C E \ R
KAWASAKI STEEL GIHO
Vol.30 (1998) No.2

20%Cr-5%Al 79BA7't'y SOZ&...*Z La... ZrjL'Y"

Effect of La and Zr Addition on High-Temperature Oxidation Resistance of 20%Cr-5%Al Steel Foils

r F Q s (Kazuhide Ishii) i < " b (Masaaki Kouno) H | % (Susumu Satoh)

€ a :

R20-5USR (20- Cr-5- Al) 79BA7't(y SOZ&I 2# . 0-{ M‡ ' , S 5 B < C 8 C o ? 8 @; : 4 > d & Wfi o ° / 2 # ° 1 ^ c ' (La

c ` (h ' = C 6 ^ / ' , \$ / + Z ^

20%Cr-5%Al ステンレス鋼箔の耐酸化性におよぼす La および Zr 添加の影響*

川崎製鉄技報
30 (1998) 2, 104-108

Effect of La and Zr Addition on High-Temperature Oxidation Resistance of 20%Cr-5%Al Steel Foils

要旨

R20-5USR (20%Cr-5%Al) ステンレス鋼箔は耐酸化性に優れてお





Fig. 3. Double logarithmic plot of oxidation behavior of 20%Cr-5%Al stainless steel foil.



Zr も粒界に濃化している。これに対して、Ti の濃化は僅かである。Fig. 4 に示したように、0.10%La 箔は La 無添加箔より第 1 段階の継続時間が長く、0.12%La-0.03%Zr 箔ではさらに長くなるが、0.08%La-0.08%Ti 箔では 0.10%La 箔と同等以下であり、粒界濃化と酸化速

Table 3 Equilibrium dissociation pressure of various oxides at
1473 K

Oxide	Equilibrium dissociation pressure (Pa)
Fe_2O_3	3.3×10^{-11}

4 結 言

20%Cr-5%Alステンレス鋼箔の耐酸化性におよぼすLaおよびZr添加の影響