

STKR400/490 製品規格

一般構造用角形鋼管(JIS G 3466)

規格	種類の記号	化学成分 %					引張試験			
		C	S i	M n	P	S	降伏点 または耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び	
									試験片	%
一般構造用角形鋼管	STKR400	0.25	-	-	0.040	0.040	245	400	5号	23
	STKR490	0.18	0.55	1.65	0.035	0.035	325	490	5号	23

備考) 厚さ3mm以下の管で、引張試験を行う場合には、伸びの最小値は、厚さ1mmを減じる毎に上表の伸びの値から1.5%減じたものを、JIS Z 8401によって整数に丸める。